



 0333
LES SABLIERES DE BRAM – Montréal Lieux dits Le Pigner-Guilhermis 11290 Montréal 2014 0333 – CPR – 041178
NF EN 12620+A1 - Code Granulats pour béton

Granularité	Désignation	4/16
Analyse granulométrique par tamisage	Catégorie	Gc90/15
Forme des grains		
Aplatissement FI	Catégorie	FI ₁₅
Propreté		
Teneur en fines	Catégorie	f _{1.5} %
Composition/teneur		
Teneur chlorures	Valeur déclarée	C _{0.000} %
Sulfates solubles AS	Catégorie	AS _{0.2}
Soufre total	Valeur déclarée	S ₁
Stabilité volumique		
Résistance à la fragmentation	Catégorie	LA ₂₅
Résistance à l'usure	Catégorie	M _{DE30}
Résistance au polissage	Catégorie	PSV ₅₀
MVR	Valeur déclarée	P _{2.61} Mg/m ³
Absorption d'eau	Valeur déclarée	WA _{1.200} %
Durabilité face au gel/dégel	Catégorie	F ₁

Type de gisement : alluvionnaires / Nature pétrographique : silico-calcaire